

**STONE VARNISH**

Βερνίκι Πέτρας



05.2019 v02

Συσκευασία: 0.75lt | 4lt

**Περιγραφή**

Ειδικό ακρυλικό βερνίκι εμποτισμού, το οποίο εισχωρεί βαθιά και στους μικρότερους πόρους της πέτρας δίνοντας μια ομοιόμορφη επιφάνεια. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση σε πλάκες Καρύστου, Πήλιου κλπ.

**Σκοπός Χρήσης**

Βαφή πέτρινων επιφανειών.

**Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος**

- Μεγάλη διεισδυτικότητα.
- Μεγάλη αντοχή στις αλλαγές των καιρικών συνθήκων
- Ευκολία στην εφαρμογή

**Αποχρώσεις**

Διατίθεται σε άχρωμο.

**Απόδοση.**

5-9m<sup>2</sup>/L, αναλόγως της απορροφητικότητας της πέτρας.

**Προτεινόμενα συστήματα**

Πέτρες Καρύστου, Πήλιου κτλ.

**Νέες επιφάνειες**

Στάδιο	Περιγραφή	Επιστρώσεις
Προετοιμασία	Σε νέες επιφάνειες αφαιρείται η σκόνη και καθαρίζεται καλά	
Αστάρι	Δεν απαιτείται	
Τελική επίστρωση	Βερνίκι Πέτρας	2-3 επιστρώσεις

## Παλιές, ήδη βαμμένες επιφάνειες

Στάδιο	Περιγραφή	Επιστρώσεις
Προετοιμασία	Ήδη βαμμένες με βερνίκι πέτρας επιφάνειες, τρίβονται πρώτα με σιλερόχαρτο και κατόπιν καθαρίζονται καλά	
Αστάρι	Δεν απαιτείται	
Τελική επίστρωση	Βερνίκι Πέτρας	2-3 επιστρώσεις

## Συνθήκες εφαρμογής

Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον 10°C και μέγιστη σχετική υγρασία 80%. Σε περίπτωση εξωτερικών επιφανειών μην εφαρμόζεται εάν υπάρχει πιθανότητα βροχής τις επόμενες 48 ώρες.

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Π.Ο.Ε.	Ως 720gr/lt (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).
Πυκνότητα	0,86 ± 0,03gr/cm <sup>3</sup> (ISO 2811).
Ιξώδες	15-30 sec, 25°C (Flow cup, 4 DIN 53211).
Απόδοση	5-9m <sup>2</sup> /lt, αναλόγως της απορροφητικότητας της επιφάνειας.
Αραίωση	Έτοιμο προς χρήση. Δεν απαιτείται αραίωση.
Εφαρμογή	Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό.
Χρόνος στεγνώματος	Επιφανειακά σε 4-5 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).
Επαναβαφή	Μετά από τουλάχιστον 16 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).
Καθαρισμός εργαλείων	Καθαρίστε τα εργαλεία με White Spirit.

## ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/EK

ΦΑΣΗ II, Υποκατηγορία η, Συνδετικά Αστάρια, Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.= 750gr/lit, Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε.= 720gr/lit (έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

## Αποθήκευση

Να αποθηκεύεται το προϊόν σε κλειστούς χώρους, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση του σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Αποφεύγετε τις πηγές θερμότητας, ακτινοβολίας, στατικού ηλεκτρισμού και την αποθήκευση κοντά σε τρόφιμα. Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά. Μετά το άνοιγμα του δοχείου χρησιμοποιήστε το προϊόν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κλείστε ξανά καλά το δοχείο.

## **Οδηγίες προφύλαξης - Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων**

Φορέστε προστατευτικά γάντια και πανοραμικά γυαλιά και μέσα απομικής προστασίας για μάτια και πρόσωπο.. Μην τρώτε, ούτε να πίνετε κάτι, κατά τον χρόνο χειρισμού. Αποφύγετε την μη απαραίτητη έκθεση. Να πλένετε τα χέρια σας με τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού.

Καθαρίστε τα εργαλεία με White Spirit. Μην απορρίπτετε τα εκπλύματα και τα περισσεύματα των χρωμάτων στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Τα κενά δοχεία και τα υπολείμματα χρώματος πρέπει να καταστρέφονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων.

Μακριά από παιδιά. Διαβάστε πάντα την ετικέτα πριν την χρήση.

Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

---

**BERLING A.B.E.E.**

**Βιομηχανία Χρωμάτων**

Οινόφυτα Βοιωτίας Τ.Κ. 32011,  
τηλ.: +30 22620 31633, fax.: +30 22620 31293  
[www.berling.gr](http://www.berling.gr) / [info@berling.gr](mailto:info@berling.gr) Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών 801 11 62222



To χρώμα έχει Όνομα!